



## SEALCRETE 01

ПРОЗРАЧЕН ОРГАНИЧЕН ИМПРЕГНАТОР ЗА БЕТОНОВИ ПОВЪРХНОСТИ

### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

SEALCRETE 01 е еднокомпонентен прозрачен акрилатен импрегнатор на основа органични разтворители. Той действа като влагозадържаща мембрана за прясно положен или стар бетон.

### ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

SEALCRETE 01 заздравява, импрегнира и предпазва пресни и стари бетонови и циментови повърхности. SEALCRETE 01 е подходящ за външна и вътрешна употреба за:

- производствени предприятия;
- промишлени и търговски складове;
- хангари;
- наземни и подземни паркинги;
- гаражи;
- пътни настилки;
- бензиностанции, подземи, метростанции и др.

Приложение	SEALCRETE 01	SEALCRETE 03	CRISTALIN L	CRISTALIN K
Външни площи	X	V	V	X
Вътрешни площи	V	V	V	V
Водоустойчивост	V	V	V	V
Маслоустойчивост	V	V	O	O
Устойчив на горива	O	V	O	O
Устойчив на слаби химикали	O	V	V	X
Устойчив на соли за размразяване (луга)	O	V	V	X
Паропропускливост	X	O	V	V
Температура на полагане < 5 градуса	O	O	O	O
Температура на полагане > 35 градуса	O	O	O	O
Епоксиден	X	V	X	X
Органичен	O	O	X	X
Водоразтворим	O	O	V	V
Водоразредим	O	V	V	V
Приложение върху пресен бетон	V	V	V	V
Приложение върху стар бетон	V	V	V	V
Хидрофобизатор	O	O	V	X
Приложение върху каменни облицовки	O	O	V	X

V – устойчив и се препоръчва; O – неустойчив и не се препоръчва; X – възможно приложение



## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕДИМСТВА

- добро влагозадържане;
- отлична водоустойчивост на бетона;
- повишена маслоустойчивост;
- устойчивост на слаби химикали;
- удароустойчивост;
- отлична устойчивост на атмосферни влияния;
- намаляване на отделянето на прах от повърхността на бетона;
- улесняване на почистването (включително чрез миене);
- подобрена износоустойчивост на бетоновите настилки;
- много добра адхезия към бетон и продукти на циментова основа.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

показател	резултат
цвят	безцветен
проходимост/пешеходен трафик	след 3 h
пълно натоварване	след 24 h

\*Данните се отнасят при стандартни условия – околна температура около +20° C и влажност около 65%.

## УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

### ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

При работа с пресен бетон SEALCRETE 01 се нанася върху повърхността веднага след приключване на обработката му. При наличие на кофраж SEALCRETE 01 се нанася веднага след сваляне на кофража. Може да се нанесе чрез разпръскване или ръчно с четка или валяк.

При работа със зрял бетон обработваната повърхност първо се почиства от прах, замърсяване, покрития, повреден бетон и др., тъй като се намалява адхезията на импрегнатора. Шупли, неравности, широки пукнатини и други повърхностни дефекти се запълват предварително с подходящ състав.

### ПРИГОТВЯНЕ НА РАЗТВОР

SEALCRETE 01 е готов за употреба продукт.

### ПОЛАГАНЕ НА ПРОДУКТА

SEALCRETE 01 се нанася в два слоя. Вторият слой се нанася след изсъхване на първия.

### НЕОБХОДИМИ ИНСТРУМЕНТИ

- четка;
- валяк;
- спрей.

### ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Всички използвани инструменти се почистват с органични разреждатели (ксилол или толуол) след приключване на работа с тях.

### ПОДДЪРЖАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОКРИТИЕТО

Върху покритието може да се ходи след около 3 h и е напълно готово за използване след 24 h.

### СЪВМЕСТИМОСТ

SEALCRETE 01 е съвместим с всички видове бетони и повърхностни втвърдители.

**РАЗХОДНА НОРМА**

0,100 кг/м<sup>2</sup> – 0,200 кг/м<sup>2</sup>.

Практическият разход зависи от условията на полагане и поръзността на повърхността.

**ОПАКОВКА**

Туба от 9,00 кг

**СЪХРАНЕНИЕ**

SEALCRETE 01 се съхранява в закрити помещения при температура над +5° C в неразпечатани оригинални опаковки, предпазени от прякото действие на слънчевите лъчи.

**СРОК НА ГОДНОСТ**

12 месеца от датата на производство, ако се спазват условията на съхранение.  
След изтичане на срока пригодността на продукта се проверява опитно.

**ВНИМАНИЕ**

При работа със SEALCRETE 01:

- не се препоръчва допълнително разреждане на продукта с вода от препоръчаното;
- да не се смесва с други видове импрегнатори;
- да не се нанася върху обледени повърхности или такива под течаща вода;
- да се пази от замръзване и прегряване.



Този продукт е сертифициран според CE. Сертификат № 1871-CPD-0026.

Ние гарантираме качествата на нашия продукт, описани в настоящата технологична карта, до момента на предоставянето му на клиента. Поради физическата невъзможност да упражняваме контрол върху приложението на продуктите ни, не можем да поемем пряка и косвена отговорност за последствията от неправилно използване и прилагане на съответния продукт. Препоръките ни се базират на най-доброто от нашите знания и опит. Техническият екип на фирмата е готов да ви консултира по всяко време.

**Веста Инд ООД – гр. Пловдив**

Производствена и складова база:

с. Браниполе, местност "Мерата", №10А

тел. : +359 32 642 779, факс: +359 32 649 881

e-mail: office@vestaind.com, www.vestaind.com

